FICHE TECHNIQUE

18 - Fini à Planchers

Super Lustré, Durable et Antidérapant

Code: RE18

Resistol 18 est spécialement conçu pour donner aux planchers un fini durable et très brillant après chaque application. Il procure une excellente durabilité qui résiste aux traces de talons noirs, égratignures et poudrage. Les produits d'entretien de planchers Resistol rehaussent les couleurs naturelles de toutes les surfaces de plancher. Pour obtenir un fini lustré, utiliser une polisseuse à haute vitesse.

MODE D'EMPLOI

Préparation: Bloquer l'espace traité jusqu'à ce que le fini à planchers soit sec car les planchers seront très glissants lors de la préparation et de l'application du fini à planchers. Récurer ou décaper le plancher en utilisant les produits de marques CHEMOTEC ou SAFEBLEND. Ramasser le fini décapé avant qu'il ne sèche à l'aide d'un aspirateur pour substances mouillées, d'une vadrouille ou d'une auto-récureuse. Rincer à grande eau froide jusqu'à ce que tous les résidus aient été éliminés. Attendre que le plancher soit complètement sec avant d'appliquer RESISTOL 18. Application: Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser une vadrouille et un seau avec essoreuse propres (ou placer une membrane dans le seau). Verser le fini à planchers dans le seau, imbiber la vadrouille avec le RESISTOL 18. Appuyer la vadrouille dans l'essoreuse afin d'enlever l'excès de produit mais n'essorez pas la vadrouille. Appliquer RESISTOL 18 en couches uniformes. Laisser sécher chaque couche. La durée de séchage est d'environ 30 minutes. (La durée de séchage varie selon la température, l'humidité et l'épaisseur de chaque couche.) Appliquer 3-4 couches ou jusqu'à ce que le fini ait la brillance voulue. Ne jamais appliquer plus de 4 couches dans une période de 24 heures. Couverture: Environ 2000 pi² par 4 litres de produit. Entretien: Épousseter avec une vadrouille. Si nécessaire, nettoyer le plancher en utilisant un détergent neutre CHEMOTEC ou SAFEBLEND. Polir en utilisant les tampons appropriés.

NOTE: Ne pas reverser dans son contenant original le fini à planchers déjà utilisé. Ne pas laisser le produit détériorer la nourriture ou l'eau potable durant l'usage. Ne pas utiliser sur des surfaces pouvant être en contact avec des aliments. La quantité de produit utilisée ne devrait pas dépasser la quantité requise pour obtenir le résultat désiré.

ENTREPOSAGE: Conserver dans un contenant scellé et dans un endroit bien aéré. Ne doit pas être entreposé ou être en contact avec des produits alimentaires. Éviter le gel.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES		**Classe SIMDUT:** D2B	**ACIA:** Accepté
Point d'ébullition: 100°C		**Pression de vapeur: (mm Hg):** P/D	
Densité: (H_2O =1): 1.02 à 20°C		**Taux d'évaporation: (Eau = 1):** 1	
% De Solides Non-volatils: 15	**% De Solides Brix:** 18	**Point d'éclair:** > 93°C	
Solubilité dans l'eau: Miscible		**État Physique:** Liquide	
pH (tel quel): 8-9		**Viscosité:** < 100 cps à 25°C	
Seuil d'Odeur (ppm): P/D		**Classification en vertu du TMD:** Non réglementé	
Apparence et Odeur: Liquide blanc, odeur charactéristique		**Coefficient de friction:** > 0.5 (ASTM D 2047)	

SVP Recycler

•	Tous nos contenants sont entièrement recyclables
•	Nos boîtes contiennent un minimum de 50% fibres recyclées
•	Nos étiquettes sont imprimées avec des encres végétales approuvees par la FDA

CHEMOTEC
8820, Place Ray Lawson, Anjou, Québec, H1J 1Z2
Tel 514.729.6321 • 800.729.6321
Fax 514.729.6322
service@safeblend.com www.safeblend.com

Pour plus d'informations,
SVP visitez
www.chemotec.ca